



Artikel Nr: 8010

Dubbelzijdige PE Trespap band

- Dubbelzijdig belijmde PE-foam voor het vastzetten van Trespap platen of gevelplaten
- Door zijn hoge aanvangskleefkracht is deze foamtape geschikt als afstandhouder bij het positioneren van Trespap gevelplaten in combinatie met de BMSP800
- Gesloten celstructuur
- Standaard leverbaar in zwart, maar op bestelling ook leverbaar in wit
- Niet bestand tegen vocht, UV-licht of veroudering; hiervoor dient de lijmkit

Technische specificaties:

Lijmsysteem	Kunstharsrubber
Kleefkracht	Direct: 19N / 25mm RVS - Na 24 uur: 24N / 25mm RVS
Drager	Polyethyleen schuimstof
Temperatuurbereik	90°C
Rek tot breuk in %	185%
Met de hand scheurbaar	Ja
Lijmresten na verwijderen	Ja
Densiteit	50Kg/m ³
Liner	Geel gesiliconiseerd papier

Toe te passen op de volgende materialen

Brute aluminium	Geanodiseerd aluminium
Alucabond	Blank staal
Koud gevormd staal	KTL gecoat staal
Gepoedercoat metaal	RVS-1.403-1.4554-1.4307
RVS-1.4401-1.4573-1.4404	Glas
PMMA-XT	PMMA-GS
Perspex, plexiglas, altoglas	PET-A & PET-G
Polycarbonaat	Polypropyleen (PP)
Polyethyleen (PE)	Polyester
Auto- & scheepslakken	Schilderwerk
Hout	Beton

Bestelnummer	Breedte	Lengte	Dikte	Winkelassortiment	Doosinhoud	Kleur
8010Z12253	12mm	25m	3mm	Nee	24	Zwart

Gebruiksspecificatie:

Bij het aanbrengen van de tape dient de ondergrond schoon, droog en vetvrij te zijn. Voorkom het aanraken van de open zijde van de tape omdat dit de kleefkracht nadelig kan beïnvloeden.

Alle lijmsystemen die op tapes worden gebruikt zijn drukgevoelig (niet vloeibaar). Daarom is het belangrijk de tape bij het aanbrengen stevig aan te drukken over het totale kleefoppervlak om zo voldoende verbinding op te bouwen.

Garantie bepaling:

De specificaties in dit productblad zijn gemiddelden en bieden geen garanties. De gebruiker dient vooraf altijd zelf vast te stellen of de tape, lijm of kit geschikt is voor het beoogde doel. De houdbaarheid van tape, lijm en kit tijdens opslag is ca. 12 maanden, bij opslag op een koele en droge plaats met een gemiddelde temperatuur rond de 20°C (tenzij anders aangegeven). Tape, lijm en kit mogen tijdens opslag niet in direct contact komen met UV-licht of andere warmtebronnen. Tape altijd goed aandrukken en alleen toepassen op schone, droge en vetvrije ondergrond. Onze leveringsvoorwaarden vindt u voortaan op onze website: www.berkleba.nl