

Technische documentatie

Kitcentrum Anti-Crack Acrylaatkit

Kitcentrum Anti-Crack Acrylaatkit is een makkelijk verwerkbaar en snel overschilderbare schilderskit met een groen hart. Omarmd door een PCR-koker en verpakt in een FSC doos is dit de groene keus voor een strakke afdichting en schonere wereld. Kortom DE #NR1 acrylaatkit.

Eigenschappen

- Zeer goede verwerkbaarheid
- Na 30 minuten perfect overschilderbaar
- Voorkomt scheuren in de verf
- Voorkomt verkleuring van de verf
- Oplosmiddel- en ftalaatvrij
- Standaard met een afsluitdopje op de tuit
- Duurzaam gerecyclede PCR-koker
- Duurzaam gerecyclede PCR-tuit
- Duurzame FSC-doos

Toepassingen

Kitcentrum Anti-Crack Acrylaatkit is DE schilderskit voor alle voegen waarbij weinig tot geen beweging plaats vindt en bij vrijwel alle ondergronden te gebruiken om scheuren, voegen en barsten netjes af te dichten en te vullen. Denk aan:

- Deuren- en raamkozijnen
- Plinten en trappen
- Wanden en plafonds

Leveringsvormen

Kleur	290ml koker
Wit	✓

Scan en bestel

[Of klik hier](#)



Scan met de camera van je telefoon

Vliegensvlug geleverd



Technische gegevens

Product	Acrylaatdispersie (Plasto-elastische acrylkit)
Dichtheid (g/ml)	1.13
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +40°C
Temperatuurbestendigheid	-20°C tot +80°C
Uithardingssysteem	Door het verdampen van water
Uithardingssnelheid bij 23°C en 50% R.V.	0,5mm na 24 uur
Velvorming bij 23°C en 50% R.V.	Na 15 minuten
Shore A hardheid: ISO 868	24
Elastisch herstellvermogen: ISO 7389	<50%
Maximale toelaatbare vervorming: ISO 11600	7,5%
Modulus bij 100% rek: ISO 8339 (N/mm²)	0,12
% Rek bij breuk: ISO 8339	300

Houdbaarheid

15 maanden, droog en in de oorspronkelijke, ongeopende verpakking tussen de +1°C en +20°C. Uit direct zonlicht houden.

Aanbrengcondities

- De ondergrond moet vast, effen, droog, schoon, stof- en vetvrij zijn.
- Als hechtprimer kan een deel van het product verdund worden met water.
- Niet-poreuze ondergronden reinigen met Kitcentrum Eco Ultra Wipes.
- Wij raden aan om de geschiktheid te controleren doormiddel van een hechtproef.
- Als hechtprimer kan een deel van het product verdund worden met water.
- De voegen moeten minimaal 5mm en maximaal 25mm breed zijn.

Overschilderbaarheid

De Kitcentrum Anti-Crack Acrylaatkit is na 30 minuten overschilderbaar en voorkomt verkleuring van de verf en scheuren in de verf. Om deze kans te minimaliseren raden we aan te wachten tot de kit volledig is uitgehard.

Garantie & aansprakelijkheid

Niet onbelangrijk. Hiervoor verwijzen we je graag naar onze [algemene voorwaarden pagina](#).



Aandachtspunten

- Niet geschikt bij een constante waterbelasting.
- Niet geschikt voor bitumineuze ondergronden.
- Niet geschikt voor gebruik op PE, PP, PA, PTFE.
- Niet geschikt voor beglazingsvoegen.
- De kit hardt uit doordat de water uit de kit verdampt. Wisselende temperaturen en luchtvochtigheid hebben invloed op de verdamping en dus de uitharding.
- Niet geschikt voor buitengebruik.
- Vermijd gedurende 2 uur na het aanbrengen contact met water.
- Niet geschikt voor gebruik op glas.

