

NON POROUS SURFACE PRIMER

HECHTINGSVERBETERAAR VOOR NIET POREUZE SUBSTRATEN



APPLICATIES

Voorbehandelen van oppervlakken van glad aluminium, staal, koper en messing. Voorbehandelen van de meest gangbare gepoedercoate metalen*. Voorbehandelen van gelakte metalen. Voorbehandelen van de meest gangbare ondergronden van polyester (GVK). Voorbehandelen van ABS, PVC en andere kunststoffen/composiets*.

*Test hechting vooraf voor volledige zekerheid.

EIGENSCHAPPEN

- Snelle droogtijd; circa 5 minuten.
- De droogtijd kan echter variëren, want deze is afhankelijk van het type ondergrond.
- UV traceerbaar

PRODUCTBESCHRIJVING

Non Porous Surface Primer is een éénstaps voorbehandeling om de hechting van diverse elastische lijm en afdichtingsproducten op gesloten ondergronden te verbeteren. Raadpleeg het technisch informatieblad van de betreffende producten voor meer informatie.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

- Sneldrogend
- Oppervlaktevoorbereiding in één stap
- Gebruiksvriendelijke verwerking
- Zuinig in gebruik

GEBRUIKSAANWIJZING

De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Houd de verpakking gesloten tot het moment van gebruik. Blik goed schudden voor gebruik. Gebruik Non Porous Surface Primer niet rechtstreeks uit de originele verpakking. Non Porous Surface Primer is een oppervlakte-activator en de aangebrachte laag mag niet te dik zijn. Bevochtig een schone, kleurloze en pluisvrije doek of een stuk tissuepapier met Non Porous Surface Primer en neem het oppervlak af. Het oppervlak is dan in één stap zowel gereinigd als voorbehandeld. Omdat oplosmiddelen moeten verdampen, moet een droogtijd van ca. 5 minuten (bij 23 °C/50% RH) worden aangehouden alvorens de kit of lijm aan te brengen. Het beste resultaat wordt verkregen als de lijm of kit binnen 6 uur na behandeling met Non Porous Surface Primer wordt aangebracht. Breng nooit meer dan één laag Non Porous Surface Primer aan. Na gebruik ongebruikte primer niet terug gieten in het blik. Blik goed sluiten na gebruik. Vermijd contact met het voorbehandelde oppervlak, want besmetting/verontreiniging kan de hechting nadelig beïnvloeden.

Opmerking: Sterk verontreinigde oppervlakken moeten eerst worden schoongemaakt met Universal and Residue Cleaner of Ultra Cleaner voordat Non Porous Surface Primer wordt aangebracht.De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Houd de verpakking gesloten tot het moment van gebruik. Blik goed schudden voor gebruik. Gebruik Non Porous Surface Primer niet rechtstreeks uit de originele verpakking. Non Porous Surface Primer is een oppervlakte-activator en de aangebrachte laag mag niet te dik zijn. Bevochtig een schone, kleurloze en pluisvrije doek of een stuk tissuepapier met Non Porous Surface Primer en neem het oppervlak af. Het oppervlak is dan in één stap zowel gereinigd als voorbehandeld. Omdat oplosmiddelen moeten verdampen, moet een droogtijd van ca. 5 minuten (bij 23 °C/50% RH) worden aangehouden alvorens de kit of lijm aan te brengen. Het beste resultaat wordt verkregen als de lijm of kit binnen 6 uur na behandeling met Non Porous Surface Primer wordt aangebracht. Breng nooit meer dan één laag Non Porous Surface Primer aan. Na gebruik ongebruikte primer niet terug gieten in het blik. Blik goed sluiten na gebruik. Vermijd contact met het voorbehandelde oppervlak, want besmetting/verontreiniging kan de hechting nadelig beïnvloeden.
 Opmerking: Sterk verontreinigde oppervlakken moeten eerst worden schoongemaakt met Universal and Residue Cleaner of Ultra Cleaner voordat Non Porous Surface Primer wordt aangebracht.

PRODUCT CHARACTERSTICS TABLE

Verwerkingstem-peratuur	1 uur bij 70°C	+5 tot +30 °C
Kleur		Transparant
Droogtijd		5 minute
Drogestofgehalte		<1 %
Soortelijk gewicht		0,79 g/ml
Substantie		Vloeibaar
UV traceerbaar		365nm
Vlampunt		12 °C

REINIGEN

Niet uitgeharde primerresten kunnen direct verwijderd worden met Universal and Residu Cleaner. Uitgeharde primer kan enkel mechanisch verwijderd worden

HOUDBAARHEID

Non Porous Surface Primer kan ongeopend 12 maanden worden opgeslagen in een droge, geventileerde ruimte met een temperatuur tussen +5 °C en +30 °C.

SKU-TABEL

Artikel Nr.	EAN Code	Verpakking	Kleur	Doos
30627399	8711595229913	500 ml	Transparant	6 stuks

SDS LINK

SDS Link

DISCLAIMER

Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van Bostik. Het document (en de daarin vervatte vinding(en) mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bostik worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden verveelvoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van indicatie en zijn niet uitputtend. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. Bostik behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van dit document en andere documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene (leverings- en betalings)voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.