



Artikel Nr: 2011

Zandstraaltape / textieltape (waterproof)

- Veelzijdige en sterke waterproof textieltape
- Schuur- & zandstraalbestendig (45°C)
- Ook inzetbaar als anti-corrosietape (zuurvrije belijming)
- Mesh dichtheid (textiel): 70

Technische specificaties:

Lijmsysteem	Natuurrubber (zuurvrij anti-corrosie)
Kleefkracht	9.5N / 25mm RVS
Drager	Polyethyleen gecoat met textielweefsel
Temperatuurbereik	80°C
Rek tot breuk in %	12%
Met de hand scheurbaar	Ja
Lijmresten na verwijderen	Nee (onder normale omstandigheden)
Densiteit	n.v.t.
Liner	n.v.t.

Toe te passen op de volgende materialen

Brute aluminium	Geanodiseerd aluminium
Alucabond	Blank staal
Koud gevormd staal	KTL gecoat staal
RVS-1.403-1.4554-1.4307	RVS-1.4401-1.4573-1.4404
PMMA-XT	PMMA-GS
Perspex, plexiglas, Altoglas	PET-A & PET-G
Polycarbonaat	Polypropyleen (PP)
Polyethyleen (PE)	Polyester
Wit karton	Gerecycled karton
Kraft karton	Gecasheerd karton
Gecasheerd karton (UV gelakt)	Auto- & scheepslakken
Schilderwerk	Hout

Bestelnummer	Breedte	Lengte	Dikte	Winkelassortiment	Doosinhoud	Kleur
2011FG1910	19mm	10m	0.28mm	Nee	100	Fluor geel
2011FG1910W	19mm	10m	0.28mm	Ja	100	Fluor geel
2011GRI10050	100mm	50m	0.28mm	Nee	12	Grijs
2011GRI15050	150mm	50m	0.28mm	Nee	12	Grijs
2011GRI1910	19mm	10m	0.28mm	Nee	100	Grijs

Gebruiksspecificatie:

Bij het aanbrengen van de tape dient de ondergrond schoon, droog en vetvrij te zijn. Voorkom het aanraken van de open zijde van de tape omdat dit de kleefkracht nadelig kan beïnvloeden. Alle lijmsystemen die op tapes worden gebruikt zijn drukgevoelig (niet vloeibaar). Daarom is het belangrijk de tape bij het aanbrengen stevig aan te drukken over het totale kleefoppervlak om zo voldoende verbinding op te bouwen.

Garantie bepaling:

De specificaties in dit productblad zijn gemiddelden en bieden geen garanties. De gebruiker dient vooraf altijd zelf vast te stellen of de tape, lijm of kit geschikt is voor het beoogde doel. De houdbaarheid van tape, lijm en kit tijdens opslag is ca. 12 maanden, bij opslag op een koele en droge plaats met een gemiddelde temperatuur rond de 20°C (tenzij anders aangegeven). Tape, lijm en kit mogen tijdens opslag niet in direct contact komen met UV-licht of andere warmtebronnen. Tape altijd goed aandrukken en alleen toepassen op schone, droge en vetvrije ondergrond. Onze leveringsvoorwaarden vindt u voortaan op onze website: www.berkleba.nl

Berkleba®

Duurzaam verbinden!



Bestelnummer	Breedte	Lengte	Dikte	Winkelassortiment	Doosinhoud	Kleur
2011GRI1910W	19mm	10m	0.28mm	Ja	100	Grijs
2011GRI5010	50mm	10m	0.28mm	Nee	50	Grijs
2011GRI5010LW	50mm	10m	0.28mm	Ja	50	Grijs
2011GRI5010W	50mm	10m	0.28mm	Ja	50	Grijs
2011GRI5025W	50mm	25m	0.28mm	Ja	30	Grijs
2011GRI5050W	50mm	50m	0.28mm	Ja	18	Grijs
2011GRI7550	75mm	50m	0.28mm	Nee	16	Grijs
2011W5010	50mm	10m	0.28mm	Nee	50	Wit
2011W5010LW	50mm	10m	0.28mm	Ja	50	Wit
2011W5010W	50mm	10m	0.28mm	Ja	50	Wit
2011Z10050	100mm	50m	0.28mm	Nee	12	Zwart
2011Z1910	19mm	10m	0.28mm	Nee	100	Zwart
2011Z1910W	19mm	10m	0.28mm	Ja	40	Zwart
2011Z5010	50mm	10m	0.28mm	Nee	50	Zwart
2011Z5010LW	50mm	10m	0.28mm	Ja	50	Zwart
2011Z5010W	50mm	10m	0.28mm	Ja	50	Zwart
2011Z5025W	50mm	25m	0.28mm	Ja	30	Zwart
2011Z5050W	50mm	50m	0.28mm	Ja	18	Zwart

Gebruiksspecificatie:

Bij het aanbrengen van de tape dient de ondergrond schoon, droog en vetvrij te zijn. Voorkom het aanraken van de open zijde van de tape omdat dit de kleefkracht nadelig kan beïnvloeden. Alle lijmsystemen die op tapes worden gebruikt zijn drukgevoelig (niet vloeibaar). Daarom is het belangrijk de tape bij het aanbrengen stevig aan te drukken over het totale kleefoppervlak om zo voldoende verbinding op te bouwen.

Garantiebepaling:

De specificaties in dit productblad zijn gemiddelden en bieden geen garanties. De gebruiker dient vooraf altijd zelf vast te stellen of de tape, lijm of kit geschikt is voor het beoogde doel. De houdbaarheid van tape, lijm en kit tijdens opslag is ca. 12 maanden, bij opslag op een koele en droge plaats met een gemiddelde temperatuur rond de 20°C (tenzij anders aangegeven). Tape, lijm en kit mogen tijdens opslag niet in direct contact komen met UV-licht of andere warmtebronnen. Tape altijd goed aandrukken en alleen toepassen op schone, droge en vetvrije ondergrond. Onze leveringsvoorwaarden vindt u voortaan op onze website: www.berkleba.nl